

Nano Protect Glass-Ceramic – Ochrana sklo-keramických varných desek

Použití

Prostředek vyvinutý speciálně na sklo-keramické produkty jako jsou sklo-keramické varné desky, skla pečících trub, skla konvektomatů, skla Remosek, skleněné kryty krbů a všude tam kde jsou skla vystavována velmi vysokým teplotám.

Pops

Nanotechnologický prostředek vyvinutý speciálně na sklo-keramické povrchy. Odolává extrémním teplotám (přes 800°C) a významně snižuje připékání tuků, sazí a nečistot na skle. Následné čištění a údržba takovýchto skel a sklo-keramiky je velmi snadná a rychlá. Ochrana z nanočástic oxidů křemíku a zirkonu má dlouhodobé působení 6-12 měsíců v závislosti na frekvenci používání varných zařízení a zajistí vysoký lesk, ochranu před škrábanci od drobných nečistot i prachu a chrání i před chemikáliemi.

Návod k použití

Než vůbec začnete aplikovat, je nutné sklo zbavit veškerých nečistot a mastnot, které by mohly zapříčinit omezenou funkci politory a její životnost. Zkontrolujte, zda na skle nezůstaly stopy po kapkách vody, nebo jiné fleky. Ty je potřeba před aplikací odstranit, jinak byste je v polituře mohli „zakonzervovat“ a bylo by velmi obtížné se jich následně zbavit. Závěrečné dočištění/odmaštění skla provádějte vždy s pomocí přípravku Nano Degreaser & Polisher - Odmašťovač a Rozlešťovač (dříve Nano Clear Glass - Čistič skel), který si lehce nastříkáme nejlépe na mikrovláknovou utěrku a sklo s ní přetřeme.

Před použitím i během aplikace přípravku velmi důkladně protřepávejte. Na aplikační utěrku umístíme pomocí pumpičky pouze jednu dávku ochranné politory. Krouživými pohyby pak na sklo nanese souvislý a velmi tenký film přípravku. Při práci se snažte znovu nepřejíždět již naaplikované plochy, zvýšila by se tak pracnost jak nanášení, tak i následného rozlešťování. Nemusíte mít obavy, pohybujeme se v nano prostředí a jedna vrstva (jedno přejetí plochy aplikační utěrkou) je pro ošetření povrchu naprosto dostačující. Po nanesení necháme polituru 5 minut vytvrdnout.

Po 5 minutách začneme rozlešťovat polituru mikrovláknovou utěrkou, na kterou si lehce nastříkáme přípravek Nano Degreaser & Polisher. Na utěrku příliš netlačíme, zvýšili se nám pracnost, opět si na utěrku přidáme přípravek Nano Degreaser & Polisher a pokračujeme až do úplného vyleštění. Utěrka do sebe absorbuje přebytky politory, proto je vhodné ji překládat a v době, kdy při rozlešťování začíná zanechávat stopy, ji otočit.



Týden až 2 týdny po aplikaci je nutné sklo umýt ručně teplou vodou a po vysušení přechistit pomocí utěrky, na kterou si opět lehce nastříkáme přípravek Nano Degreaser & Polisher. Odstraní se tím mastnoty, které ochranná politura dodatečně ze skla vyloučí (tzv. emulgátory) a které do odstranění omezují voděodpudivý efekt.

Ochranná politura nelze běžnými prostředky z povrchu odstranit. Pokud dojde k lokálnímu omezení voděodpudivých vlastností, je třeba sklo důkladně umýt, a případně postižené místo odmastit. Voděodpudivý efekt se poté znovu nastartuje. Už po 90 minutách může být povrch vystaven přímému slunci, vodě a mrazu do -5° C, kdy je schopen zcela ztuhnout. Pro dokonalé vytvrdnutí není vhodné vystavovat povrch po dobu alespoň 12 hodin extrémním povětrnostním podmínkám (přívalový déšť, teploty pod -5° C či nad 30° C).

Optimální ochranný účinek politury a tvrdost nastává až po 12 hodinách, kdy se nanočástice na povrchu urovňají a vytvoří ochranný štít (krystalickou mřížku). Při tuhnutí v nízkých teplotách se doba konečného vytvrzení o něco prodlužuje.

Video návod najdete na www.pikatec.cz nebo můžete použít QR kód.

Spotřeba

Spotřeba produktu je přibližně 3-5 ml na m². Po otevření lahvičky polituru ihned spotřebujte.

Důležité informace a Bezpečnostní upozornění

Neaplikujte na přímém slunci, při teplotách nad 25°C a za deště. Vždy čtěte aktuální informace na webové stránce produktu na www.pikatec.cz. Neručíme za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě nejasností se obraťte na naši technickou podporu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte gumové ochranné rukavice. nejezte, nepijte a nekuřte. Skladujte v chladných a suchých prostorách. Nevystavujte teplotám pod bodem mrazu !!! Před použitím čtěte bezpečnostní listy!