

Nano Protect Plastic - Ochrana plastů

Použití

Hodí se kamkoliv do domácnosti na ochranu plastových výrobků, van, sprchových koutů, bazénů, hydromasážních van, rámců oken, plastového nábytku pro vnitřní a vnější využití.

Popis

Snad nejtěžší v interiérech i exteriérech domácnosti je udržování plastových povrchů. Jejich struktura je pod mikroskopem velmi hrubá a pouhé omýtí je vlastně rozpuštění špíny a její následné rozetření do povrchu. Ten pak vypadá zašle, bílá barva šediví a také žlutne působením UV záření. Časem povrch vypadá, že již nejde umýt a je trvale znečištěn.

Nanotechnologický prostředek na povrchu plastu vytváří neviditelnou transparentní vrstvu z nanočástic (miliardtina metru), tedy jakýsi tvrdý ochranný štít. Vniká do pórů ve struktuře plastu, uzavírá jej a vyhlazuje jeho povrch. Díky přítomnosti nanočástic oxidů křemíku a zirkonu je povrch mnohonásobně tvrdší, pevnější a odolnější. UV filtry v polituře pak významně snižují poškozování a rozpad polymerů (plastů) vlivem slunečního UV záření a nedochází tak ke změnám barevnosti. Ochranný štít má dlouhodobé působení (12 měsíců), zajistí vysoký lesk, odolnost proti škrábancům od drobných nečistot a prachu, ochranu před vlivy solí, chemikáliemi, detergenty, pylem a pryskyřicí ze stromů, výkaly ptáků a UV zářením. Polituru nanášejte výhradně na plochy předmyté a vyčištěné.

Návod k použití

Přípravek před použitím důkladně protřepejte. Nanáší se na suché, očištěné a odmaštěné povrchy. Nanášení se provádí v malém množství pomocí nesavého hadříku či Padu (houbičky z příslušenství Pikatec) a následně se lehce rovnoměrně roztírá krouživými pohyby, aby se prostředek „vpil“ do struktury plastu na viditelný tenký film.

U hrubých a vzorovaných plastů je lepší polituru nanášet pomocí houbičky (příslušenství Pikatec), kdy lehkým svíráním houbičky polituru dostaneme do její struktury a teprve takto přetřeme vzorovaný plast. Nechejte zhruba 30 minut zaschnout, kdy film lehce zesvětlá, a vyleštíte do vysokého lesku pomocí mikrovláknové utěrky.

Bílé plasty a hladké jakékoliv i barevné plasty se rozlešťují velmi jednoduše a jakýmkoliv způsobem. Některé materiály a struktury však při nanesení jakéhokoliv prostředku způsobují aplikační dočasné fleky. Pokud se Vám tyto objeví a nepovede se rozleštit je hadrem,



použijte k rozleštění přípravku Nano Clean Surface, který lehce nastříkejte na mikrovláknovou utěrku a aplikovaný povrch vyleštíte do požadovaného vzhledu. Neaplikujte na přímém slunci, ale již po 90 minutách může být povrch vystaven přímému slunci Politura tuhne shora, tudíž pod tvrdnoucí horní vrstvou je po dobu 12 hodin ještě měkká spodní část politury. Optimální ochranný účinek a tvrdost nastává až po 12 hodinách, kdy se nanočástice na povrchu urovňají a vytvoří ochranný štít (krystalickou mřížku). Během této doby se na povrch vyloučí velmi tenká vrstva velmi slabě viditelného prášku, která není vodoodpudivá a kterou lze smýt vlhkým hadříkem. Vodoodpudivost nastává po omytí této vrstvy a každým dalším mytím se tyto vlastnosti po určitou dobu zlepšují.

Video návod najdete na www.pikatec.cz nebo můžete použít QR kód.

Spotřeba

Spotřeba produktu je přibližně 3 - 5 ml na 1 m². Nanáší se pouze jedna vrstva.

Důležité informace

Upozornění: Politura není vhodná pro měkčené plasty používané v interiérech vozidel. Na tyto plasty použijte vždy ochrannou polituru ze sekce CAR. Veškeré znečištěné umaštěné a zaprášené povrchy ošetřené politurou Pikatec se velmi snadno a rychle čistí pouhým otřením vlhkým hadříkem, případně s pomocí přípravku Nano Clean Surface. Špína neulpívá ve struktuře materiálu a povrch stále vypadá, jako nový. Díky významným UV filtrům se výrazně redukuje například „zežloutnutí“ bílých plastových povrchů. Při aplikaci našeho prostředku je potřeba prostory dobře větrat.

Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Vyvarujte se manipulace s produktem bez osobní ochrany a berte v úvahu rizikové a bezpečnostní věty. Skladujte v chladných a suchých prostorách. Nevystavujte teplotám pod bodem mrazu!!! Před použitím čtěte bezpečnostní listy!